


Opis klas sortowania drewna
Związku Europejskich Strugarni
Przemysłowych



GLOBALbiznes

Opis	Udział klasy w partii
VEH A	100% A
VEH Top	60% A
VEH AB	30% A
VEH B	100% B



Sortowanie	VEH A Modrzew (europejski i syberyjski)	VEH B Modrzew (europejski i syberyjski)
Sęki	Dopuszczalne: - Zrośnięte zdrowe sęki w dowolnej ilości, wielkości max. 1/4 szerokości deski. - Częściowo zrośnięte sęki, otoczone korą i martwe sęki, wielkości do 1/5 szer. profilu.	Dopuszczalne: - Mocno zrośnięte sęki, częściowo zrośnięte sęki, sęki otoczone korą, „skrzydlaki”, martwe sęki (nie zrośnięte), wielkości do 10% szerokości deski + 50mm.
	Niedopuszczalne: - Luźne i wypadnięte sęki, w 15% towaru mogą one być zaprawiane dyblem tego samego gatunku (wykonanym z sęku). Na mb dozwolony jest 1 dybel, przy czym rozkład na desce jest dowolny.	Niedopuszczalne: - Luźne i wypadnięte sęki, te mogą być zaprawiane dyblami (wykonanymi z sęków) tego samego gatunku.
Wybite miejsca (uszkodzone przy obróbce)	Dopuszczalne: - W 15% towaru, jeżeli wrażenie ogólne nie zostaje zaburzone. Przy sękach krawędziowych krycie dwóch desek nie może być niemożliwe.	Dopuszczalne: - Wielkość wyrwań do 40% powierzchni sęków.
Drewno reakcyjne	Dopuszczalne: - W 15% towaru, jeżeli wrażenie ogólne partii nie jest zaburzone.	Dopuszczalne:
Zniekształcenia	Dopuszczalne: - Deski z krzywizną lub skręceniem są dopuszczalne, jeżeli zapewniona jest możliwość fachowego montażu.	Dopuszczalne: - Deski z krzywizną lub skręceniem są dopuszczalne, jeżeli zapewniona jest możliwość fachowego montażu.
Pęcherze żywiczne	Dopuszczalne: - Dopuszczalne w 15% towaru, 0.5x5cm lub odpowiednio w mm ² , ilość 1szt. Na mb, rozłożenie na desce dowolne. - Pęcherze poniżej 0.3x3cm nie są uwzględniane.	Dopuszczalne: - Wielkość do 1x10cm lub odpowiednio w mm ² . ilość do 3 szt. Na mb rozłożenie na desce dowolne. - Pęcherze 0.3 x 3cm nie są brane pod uwagę.
Rysy	Dopuszczalne: - W 15% towaru nie przechodzące rysy powierzchniowe (pęknięcia włoskowate), na stronie widocznej. Przechodzące rysy na końcówkach nie dłuższe niż 30mm. - W 40% towarów rysy przechodzące nie większe aniżeli szerokość deski	Dopuszczalne: - Nie przechodzące rysy powierzchniowe na stronie widocznej. - Przechodzące rysy końcowe nie dłuższe aniżeli 1.5 krotna szerokość deski.
	Niedopuszczalne: Złuszczenia	Niedopuszczalne: Złuszczenia
Rdzeń	Dopuszczalne: W 15 % towaru, na stronie widocznej do max 30% długości deski i 5mm szerokości.	Dopuszczalny
Kolorystyka	Dopuszczalne: - Dopuszczalne zmiany na stronie niewidocznej. - W modrzewiu syberyjskim: delikatne przebarwienia (np. Plamy wodne)	Dopuszczalne: - Lekkie zmiany kolorystyczne na stronie widocznej (np. czerwone lub niebieskie plamy). Biel Dopuszczalna na 1/3 powierzchni widocznej jest dopuszczalna. - W modrzewiu syberyjskim delikatne różnice kolorystyczne (np. plamy wodne)
	Niedopuszczalne: na stronie widocznej	
Biel	Dopuszczalne: w 15% towaru, biel na 1/5 powierzchni widocznej.	Dopuszczalny
Grzyby	Niedopuszczalne: wyjątek patrz kolorystyka	Dopuszczalne: Czerwona smuga, rozmiar patrz kolorystyka.
Insekty	Niedopuszczalne	Niedopuszczalne
Oblina	Dopuszczalne: - Na stronie niewidocznej jeżeli nie dotyczą pióra i wpustu	Dopuszczalne: - Na stronie niewidocznej, jeżeli na 3/4 długości nie dotyczą pióra i wpustu
Wrośnięta kora	Dopuszczalne: w 15% towaru, wielkość do 15% średnicy lub odpowiednio w mm ²	Dopuszczalne: w wielkości sęków lub odpowiednio w mm ²

Tab.3 Wykaz dopuszczalnych wad drewna modrzewiowego w poszczególnych klasach sortowania VEH.